

G-Nature 470 Bienenwachslasur

Лазурь с пчелиным воском

Для внутренних работ

Натуральная краска-лазурь из смеси природных масел, пчелиного и карнаубовского восков для защиты древесины

- Состоит исключительно из природных компонентов
- Не содержит растворитель
- Обеспечивает надежную УФ-защиту
- Создает дышащую эластичную антистатическую поверхность
- Обладает влаго-грязеотталкивающим эффектом
- Не шелушится, не растрескивается
- Легко наносится – два слоя за один день
- Простое обновление без перешлифовки поверхности
- Соответствует Европейским стандартам безопасности для поверхностей детских игрушек DIN EN 71, ч. 3

Назначение

Рекомендуется для окраски деревянных стен, потолков, предметов мебели, элементов интерьера и детских игрушек из хвойных и лиственных европейских пород древесины. Может применяться для первоначальной окраски, а также для обновления поверхности.

Не подходит для обработки напольных покрытий.

Технические данные

| | |
|-------------------------------|--|
| Состав | Смесь натуральных масел, вода, воск карнаубы, пчелиный воск, метилцеллюлоза, сиккатив. Содержание VOC (летучие органические соединения) в данном продукте составляет 1 г/л. Предельное значение по норме ЕС 130 г/л. категория e/Wb (2010 г). |
| Плотность | +/- 0,98 г/см ³ |
| Вязкость | +/- 20 сек. DIN 5321 |
| Цвет | Колеруется по каталогу |
| Блеск | Шелковисто-матовый |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть чистой и прочной. Максимальная поверхностная влажность древесины 14% (измерения в соответствии с DIN EN 13183-2). При обновлении открыто-пористых покрытий, поверхность следует очистить от грязи, пыли и жира. Старые лакокрасочные покрытия, а также отслаивающиеся участки поверхности древесины следует удалить. Крупные смоляные карманы рекомендуется вырезать или выжечь. Чтобы обеспечить равномерную впитываемость лазури, а также улучшить ее сцепные свойства, поверхность необходимо отшлифовать. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Старайтесь не оставлять следов (царапин, риск) - при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявиться. Окончательная шлифовка поверхности P150-180. |

Применение

Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Лазурь тщательно перемешать в течение 3-5 минут. Перед окраской цветные продукты из разных партий следует смешать друг другом, чтобы не допустить различий в окрашенных поверхностях.

Наносить следует равномерным тонким слоем при помощи кисти, валика или распылителя по направлению волокон древесины. Через 6-8 часов или ночь следует нанести второй слой продукта способом, аналогичным первому.

Для обновления поверхности, как правило, достаточно нанесения лишь одного слоя краски.

Важно: Результат окраски всегда зависит от породы древесины и качества подготовки поверхности, поэтому всегда проводите предварительные испытания! При обработке и сушке обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха! Во время применения и высыхания продукта, температура окружающей среды не должна быть ниже +12°C! В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей.

Время высыхания

При нормальных условиях (t +20°C и относительной влажности воздуха 55%) через 4-6 часа высыхает на отлип. Готовность к шлифованию и нанесению последующих слоёв: через 6-8 часов. Окончательная прочность поверхности наступает через 7-10 дней.

При низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает.

Расход

Для шлифованной или строганой поверхности примерно составляет:

В один слой – 17 м.кв./л, в два слоя - 13 м.кв./л.

В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, например, при окраски пильной древесины, расход продукта может отличаться от заявленного.

Очистка инструмента

Непосредственно после работы инструменты промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.

Хранение

Хранить в прохладном (t не ниже +5 °C) и сухом месте, плотно закрывая банку. Во избежание образования пленки на поверхности продукта, после применения рекомендуется перелить краску в емкость меньшего объема, чтобы снизить контакт с воздухом, и плотно закрыть крышкой.

Срок хранения продукта в невскрытой таре минимум 2 года.

Меры предосторожности

Хранить материалы, пропитанные продуктом, такие, как тряпки, губки, пэды и одежду в воздухонепроницаемых контейнерах. Либо прополоскать, расправить и высушить на негорючей поверхности (риск самовозгорания). Сам продукт не является самовозгораемым, но является горючим. Не давать детям. При работе рекомендуется использовать защитные перчатки. Использовать только в проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. Для информации обращаться к специальным инструкциям / информационным листкам по безопасности. Во время работы обеспечить оптимальную защиту кожи. Во время шлифования одевайте респиратор. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический запах.

Утилизация

Контейнеры очистить кистью и отдать на специальную переработку.

Пожалуйста, обратите внимание! Важно!

Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта составлены на основе лабораторных исследований и практического опыта применения. При необходимости отойти от этих рекомендаций,

необходимо заранее проконсультироваться с техническим отделом компании G-Nature по телефону: 8 (800) 775 32 55.

Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Тем не менее, из-за различных условий, от нас не зависящих: транспортировка продукта, хранение, использование различных типов поверхности и древесины для обработки, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы настоятельно рекомендуем потребителю всегда проводить предварительное испытание (тестирование) продукта на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе и использованию данной продукции. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться. Настоящая техническая редакция заменяет все предыдущие данные.